

DICREST

EN 10028 PARTIE 3 : P275, P355 DICREST 5/10/15

Acier à grains fins pour appareils à pression pour utilisation en milieu acide

Spécification DH-F18-J, édition avril 2023¹

DICREST est la désignation de Dillinger pour une gamme d'aciers spécifiques aux appareils à pression pour utilisation en milieu acide. Les aciers DICREST offrent une résistance particulière à la fissuration par l'hydrogène sulfuré (hydrogen induced cracking, HIC) et sont disponibles à partir d'une épaisseur minimale de 10 mm. Les propriétés HIC des aciers DICREST s'ajoutent aux propriétés définies par la norme spécifiée et n'influencent pas celles-ci. Cette spécification présente la série DICREST répondant à l'EN 10028 partie 3 pour les grades P275, P355.

Définition du produit

La résistance au HIC des aciers DICREST est vérifiée lors de l'essai HIC selon NACE TM0284. L'essai peut être effectué avec la solution d'essai A ou B (voir "Essai HIC"). Le DICREST peut être livré dans les variantes suivantes :

Attention : Les valeurs ne sont valables que pour l'état normalisé + détensionné.

a) avec la solution d'essai A (pH ≈ 3) :

Critère de réception	CLR ^a %	CTR ^a %	CSR ^a %
DICREST 5	≤ 5	≤ 1,5	≤ 0,5
DICREST 10	≤ 10	≤ 3	≤ 1
DICREST 15	≤ 15	≤ 5	≤ 2

b) avec la solution d'essai B (pH ≈ 5) :

Critère de réception	CLR ^a %	CTR ^a %	CSR ^a %
DICREST 15	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,05

¹ La version actuelle est disponible sur : www.dillinger.de

^a Les valeurs CLR, CTR et CSR (voir "Essai HIC") sont calculées en tant que moyennes de toutes les sections d'un essai HIC. Des valeurs moyennes par échantillon (3 surfaces polies) ou des valeurs individuelles par section peuvent être offertes selon convention.

Dimensions et poids unitaires

	épaisseur ^a	largeur et longueur	poids unitaire ^a
DICREST 5	≥ 10 mm ≤ 120 mm	sur consultation	≤ 28 t
DICREST 10	≥ 10 mm ≤ 140 mm	sur consultation	≤ 28 t
DICREST 15	≥ 10 mm ≤ 150 mm	sur consultation	≤ 30 t

^a Autres épaisseurs et poids unitaires sont possibles selon convention.

Fabrication

Afin d'obtenir la résistance à la fissuration par l'hydrogène sulfuré le procédé de fabrication suivant est appliqué :

- désulfuration de la fonte
- procédé de conversion à l'oxygène ou four à arc électrique
- dégazage sous vide sur station d'affinage en poche sous vide
- désulfuration à très basse teneur en S
- traitement de brassage en poche
- contrôle de la forme des inclusions
- conditions de coulée spéciales avec minimisation de la ségrégation et mesures spéciales pour assurer la propreté de l'acier
- traitement de normalisation
- détensionnement sur demande (voir "Etat de livraison")

Seule la combinaison de ces mesures ainsi que l'assurance qualité adaptée au DICREST assurent l'homogénéité de la résistance au HIC sur toute la tôle, respectivement sur toute la coulée. Cette homogénéité est confirmée dans le certificat de réception.

Composition chimique sur coulée

Les conceptions d'alliage des aciers DICREST répondent aux exigences de l'EN 10028 partie 3. Les teneurs en phosphore et soufre sont considérablement restreintes par rapport à la norme. Les valeurs indiquées ci-après sont valables :

$P \leq 0,010 \%$

$S \leq 0,0010 \%$

Etat de livraison

Les tôles sont normalement livrées à l'état **normalisé**. Pour obtenir la résistance au HIC un détensionnement après la mise en oeuvre est obligatoire. Si un **détensionnement de la pièce entière** après la mise en oeuvre n'est pas prévu (par exemple s'il n'y pas de formage ou de soudage) un détensionnement des tôles, qui est obligatoire pour assurer la résistance au HIC spécifiée doit être commandé.

Si un formage à chaud des tôles est prévu, la livraison peut s'effectuer à l'état brut de laminage.

Propriétés mécaniques à l'état normalisé + détensionné

Les propriétés des aciers DICREST 5 à 15 accomplissent les propriétés mécaniques de type d'acier respectif de la norme EN 10028 partie 3. Des valeurs de dureté ≤ 22 HRC sont respectées pour le matériel de base après le détensionnement. La dureté n'est pas vérifiée.

Essais/Documentation

Les essais mécaniques sont effectués sur des éprouvettes, qui sont dans l'état normalisé suivi d'un détensionnement. Sauf convention contraire, le détensionnement est effectué à une température entre 590 et 610 °C avec un temps de maintien de 2 min/mm, au minimum 60 min. Si la livraison est effectuée à l'état brut de laminage les essais sont effectués sur des éprouvettes, sur lesquelles les états normalisé et détensionné ont été simulés.

Les essais sont effectués selon la norme spécifiée. L'essai HIC décrit ci-dessous est effectué par coulée. Le contrôle ultrasonique est effectué sur chaque tôle selon EN 10160 classe S2 + E3. Les résultats des essais sont documentés dans un certificat de réception du type 3.1 selon EN 10204, sauf convention contraire.

Essai HIC

L'essai HIC est effectué au laboratoire de Dillinger. Par coulée, un essai est effectué sur la tôle la plus fine, sauf convention contraire.

Procédure d'essai selon NACE TM0284 : L'essai est effectué selon NACE TM0284 : trois éprouvettes ou plus (en fonction de l'épaisseur de la tôle) avec des dimensions définies sont immergées pendant 96 h dans une solution saturée en hydrogène sulfuré. En général l'essai est effectué avec la solution A. Pour le DICREST 15 l'essai peut être effectué avec la solution A ou B ; sauf indication contraire dans la commande l'essai est effectué avec la solution A.

Solution d'essai A contient 5 % de chlorure de sodium avec 0,5 % d'acide acétique. Elle a un pH de 2,6 – 2,8 avant saturation en hydrogène sulfuré et un pH $\leq 4,0$ à la fin de l'essai.

Solution d'essai B est une eau de mer artificielle. Elle a un pH de 8,1 – 8,3 avant saturation en hydrogène sulfuré et un pH de 4,8 – 5,4 à la fin de l'essai.

Évaluation des fissures selon NACE TM0284 : Lorsque l'immersion est terminée chaque barreau est coupé afin de faire des évaluations métallographiques des fissures sur 3 surfaces polies. Les dimensions des fissures sont mises en rapport avec les dimensions des sections et décrites par les valeurs CLR (crack length ratio, critère de longueur de fissure), CTR (crack thickness ratio, critère d'épaisseur de fissure) et CSR (crack sensitivity ratio, critère de susceptibilité à la fissuration). Le résultat et le critère de réception correspondent aux valeurs moyennes des sections de toutes les éprouvettes d'un essai HIC par critère : CLR, CTR et CSR.

Identification

Les tôles sont identifiées par marquage selon EN 10028.

Recommandations pour la mise en œuvre (soudage, formage, traitement thermique)

Pour la mise en œuvre, les règles techniques générales selon EN 1011 et CEN-TR 10347 doivent être respectées.

La soudabilité des aciers DICREST correspond au standard spécifié. Les aciers DICREST sont soudables par les procédés classiques de soudage. Les autres procédés de soudage comme le soudage par faisceau électron, le soudage laser, le soudage vertical sous laitier, le soudage vertical électrogaz nécessitent des essais particuliers. Les caractéristiques mécaniques en zones affectées par la chaleur dépendent des conditions de soudage et de traitement thermique. Les paramètres de soudage comme l'apport de chaleur doivent être limités selon les exigences. Pour le P275, la dureté dans la soudure et la ZAC normalement ne dépasse pas 22 HRC à cause du traitement thermique de détensionnement obligatoire (Conditions du détensionnement voir "Essais/Documentation"). Pour le P355, des températures de détensionnement ou des temps de maintien supérieurs à ceux indiqués dans le paragraphe "Essais/Documentation" peuvent être nécessaires s'il y a des exigences particulières concernant la dureté (par exemple max. 22 HRC dans la ZAC) ; cela devrait être clarifié lors de la consultation.

Généralement il est recommandé d'effectuer des essais de qualification du procédé de soudage afin d'assurer que les conditions de mise en œuvre prévues soient justes et adaptées au matériau, en particulier si l'utilisateur n'a pas suffisamment d'expérience dans le soudage de ce type d'acier.

Si les tôles sont formées à chaud, les conditions générales de formage à chaud sont valables pour la température et le temps de maintien. Un détensionnement (PWHT) après le formage doit être effectué dans tous les cas afin d'obtenir la résistance au HIC spécifiée.

Le durcissement causé par un formage à froid réduit la résistance au HIC des aciers. Afin d'éviter une telle dégradation un traitement thermique dans le domaine de température d'un détensionnement doit être effectué après le formage à froid ou comme traitement final de l'équipement. Si le taux de formage à froid est supérieur à 5 % nous recommandons de normaliser et de détensionner la construction afin de rétablir les propriétés HIC.

Conditions générales techniques de livraison

Sauf convention contraire, les conditions générales techniques de livraison sont celles de l'EN 10021.

Etat de surface

Sauf convention contraire, application des indications selon l'EN 10163-2 classe B2.

Tolérances

Sauf convention contraire, les tolérances sont celles de l'EN 10029, avec classe B pour l'épaisseur.

Indications générales

Si l'utilisation de cet acier ou son mode de transformation requièrent des exigences particulières qui ne sont pas mentionnées dans cette spécification, ces exigences devront faire l'objet de conventions avant la commande. Les informations contenues dans cette spécification ont un caractère descriptif. Cette spécification est mise à jour avec une fréquence variable. La version actuelle vous sera envoyée sur demande et est également disponible sur internet à l'adresse www.dillinger.de.

Contact

AG der Dillinger Hüttenwerke
B. P. 1580
66748 Dillingen / Saar
Allemagne

Téléphone : +49 6831 47 3455
Téléfax : +49 6831 47 3089
E-Mail : info@dillinger.biz

Vous trouverez votre interlocuteur sous :
<https://www.dillinger.de/d/fr/produits/utilisation/chaudronnerie/index.shtml>